



GLIMS® FobosГрунт

СИЛИКОНОВАЯ ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

Для гидрофобизирующей пропитки
фасадов и межплиточных швов

- Глубоко проникает в основание
- Быстро набирает водоотталкивающие свойства
- Обеспечивает устойчивый и действенный «эффект лотоса» (вода собирается в капли и скатывается с поверхности, не оставляя на ней следов)
- Не липнет при высыхании
- Обеспечивает хорошую адгезию красок и последующих отделочных слоев
- Экологически чистая, не содержит растворителей

GLIMS®FobosГрунт – это водная силиконовая дисперсия, предназначенная для придания водоотталкивающих свойств (гидрофобизации) таким минеральным основаниям, как цементные затирки, кирпичная кладка, силикатный кирпич, натуральный песчаник и минеральные штукатурки. Она подходит также для слабовпитывающих оснований из плотного натурального камня, известняка, мрамора и армированного бетона для мостов и дорог.

Рекомендуется для консервации фасадов на зимний период. GLIMS®FobosГрунт содержит стабилизированную смесь силанов и силоксанов, которая при нанесении на поверхность гидролизует и быстро превращается в водоотталкивающую силиконовую смолу. Грунтовка снижает капиллярное поглощение пропитываемого материала, но не забивает поры, а, следовательно, не ухудшает паропроницаемость (не мешает материалу «дышать»).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением GLIMS® FobosГрунт основание очистить от пыли, грязи, рыхлых и непрочных слоев. Цементные штукатурки, клеи или затирки можно обрабатывать грунтовкой не ранее, чем через 3 дня после их нанесения.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

С помощью кисти или валика обильно смочить поверхность грунтовкой. Нанесение грунтовки в два приема «мокрым по мокрому» обеспечивает полное покрытие. В зависимости от впитывающей способности основания, суммарный расход грунтовки составляет 100-250 г/м².

Если начинается дождь, прекратить обработку и укрыть уже пропитанные участки.

Наносить при температуре не ниже +5°C. Не наносить на «промороженные» основания.

Гидрофобный эффект проявляется уже через 24 часа после нанесения грунтовки, на полный набор водоотталкивающих свойств требуется 2-3 недели.

цвет	белый
плотность, г/см³	1

РАСХОД: 0,1-0,25 кг/м²

ВЕС: 1/10 кг.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Канистры транспортировать и хранить в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки при температуре не ниже +5°C и не выше +35°C. Срок хранения 12 месяцев.

ТУ 5775-007-40397319-2004 № Г-7015