

GLIMS® GreyResin

ПОЛИМЕРНАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ ГИДРОИЗОЛИРУЮЩАЯ МЕМБРАНА

Однокомпонентная полимерная композиция на водной основе для устройства гидроизоляции и ремонта трещин в плоской и скатной кровле, обработки межпанельных швов и защиты монтажной пены от климатических воздействий и УФ излучения при установке окон, для устройства гидроизоляции при внутренних и наружных работах. Может применяться в качестве финишного покрытия.

- не содержит органических растворителей
- прилипает практически ко всем типам основания и создает водонепроницаемую мембрану
- позволяет работать при температурах $+5^{\circ}\div+35^{\circ}\text{C}$.
- высокая прочность, эластичность, атмосферостойкость (устойчивость к УФ-излучению и озоновому окислению), хорошие грязеотталкивающие свойства
- температура стеклования -40°C , поэтому движение фрагментов крыши или панелей при морозе не приводит к хрупкому разрушению материала
- опциональное использование стеклосетки позволяет повысить прочность мембраны



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность очистить от пыли, масла, а также от других отталкивающих воду материалов. Рыхлые слои рекомендуется удалить с поверхности основания. Сильно впитывающее основание, для предотвращения образования дефектов типа булавочных проколов, обильно смочить водой, на мокрое основание нанести GreyResin очень тонким (не более $0,1-0,15\text{кг}/\text{м}^2$) грунтовочным слоем. После полного высыхания нанести последующие слои.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Наносится на поверхность кистью, шпателем, валиком минимум в 2 слоя. Каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего (несколько

ко тонких слоев высыхают быстрее, чем один толстый). При температуре $+20...+25^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 50-60% срок высыхания одного слоя составляет 2-4 часа, при пониженных температурах и высокой влажности срок увеличивается. Для мест, требующих повышенной прочности (межпанельные швы, швы обработанные монтажной пеной, кровля металлическая, шиферная, черепичная и др.) и для усиления механических свойств основания рекомендуется использовать стеклосетки или стеклоткани. Армирования требует и устройство кровельного покрытия по плоской бетонной поверхности. Стеклотканевую малярную сетку $2\times 2\text{ мм}$ разложить на поверхности и нанести на нее слой материала не менее $0,5\text{ кг}/\text{м}^2$, так чтобы гарантированно покрыть основание. После высыхания пер-

вого слоя нанести следующий. При использовании стеклоткани (лучше с плотностью $100-150\text{ г}/\text{м}^2$), на поверхность нанести слой GreyResin не менее $0,3\text{ кг}/\text{м}^2$, на сырой слой материала положить стеклоткань и сразу же нанести на нее еще один слой GreyResin $0,5-0,7\text{ кг}/\text{м}^2$, утапливая стеклоткань в полимерном составе. Все свойства покрытия приобретает только после полного высыхания. На период сушки избегать воздействия воды и защитить не высохший слой материала от механического воздействия. На поверхность материала надежно приклеиваются цементные штукатурки, шпатлевки, краски. После использования, оставшуюся гидроизоляцию в упаковочной таре укрыть полиэтиленовой пленкой и хранить с плотно закрытой крышкой.

цвет	серый
толщина нанесения (min/max), мм	0,3/0,5
относительное удлинение при разрыве, %	150
сопротивление гидростатическому напору при прямом давлении, атм	7
морозостойкость, циклов	50

РАСХОД: суммарный расход $0,9-1,1\text{ кг}/\text{м}^2$

ВЕС: 4/14 кг

При нанесении и отверждении материала температура основания и окружающего воздуха должна быть не ниже $+5^{\circ}\text{C}$. Температурный диапазон эксплуатации от -50° до $+70^{\circ}\text{C}$. При работе соблюдайте нормы СНиП и производственной гигиены.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Транспортировать в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки. Хранить при температуре от $+5^{\circ}$ до $+30^{\circ}$, предохранять от мороза и прямого воздействия солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления.
ТУ- 5700-008-4039732-2011

ГЕРМЕТИК



Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией. Работы необходимо выполнять в соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП). Инструкция не заменяет профессиональной подготовки исполнителя. Инструкция производителя носит рекомендательный характер. Изготовитель оставляет за собой право изменять показатели продукции в ходе технического прогресса. В каждом конкретном случае применения, имеющего отклонения от инструкции, требуется опытная проверка потребителем, так как вне влияния производителя остается ряд факторов, особенно если используются материалы третьих фирм. С момента опубликования настоящей инструкции все предыдущие теряют силу.
© ЗАО «ЛИМС-Продакшн»

www.glims.ru