

строительные смеси с 1968 г.



# EPOXYSTUK X90

**ЭПОКСИДНАЯ КИСЛОТОСТОЙКАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ  
ЗАТИРОЧНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ МЕЖПЛИТОЧНЫХ  
ШВОВ ШИРИНОЙ ОТ 3 ДО 10 ММ.  
ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ВСЕМИ ВИДАМИ ПЛИТКИ**

## Характеристики

Двухкомпонентная кислотостойкая затирочная смесь. Компонент А состоит из смеси эпоксидных смол, кремниевых наполнителей и добавок. Компонент В состоит из смеси катализаторов органического происхождения. После смешивания компонентов А и В в пропорции 100:7,2 получаем состав, который может использоваться в качестве клея или затирки.

## Области применения

Предназначен для кислотостойкой затирки швов шириной от 3 до 10 мм при наружных и внутренних напольных и настенных облицовках из любого вида керамической плитки, натурального камня. Рекомендуется для поверхностей, подверженных контакту с агрессивными химическими составами. Рекомендуется так же для затирки швов в бассейнах и резервуарах с термальной или морской водой.

Может применяться в качестве кисло-, щелочестойкого клея для укладки керамогранита и химическистойкой плитки в помещениях, в тех случаях когда к клею предъявляются высокие требования по стойкости к агрессивным химическим веществам:

- аккумуляторные;
- автомойки, автогаражи;
- цеха химического производства, химические лаборатории;

## Инструкции по применению

### Предварительная проверка и подготовка швов

Убедитесь, что керамическая поверхность не представляет проблем с очисткой и впитывающей способностью. Как известно, некоторые виды плитки (например, полированный керамогранит) и натурального камня имеют микропористую или шероховатую поверхность с высокой впитывающей способностью. Такие поверхности являются сложными в плане пятнообразования и очистки. Поэтому в этих случаях необходимо произвести пробное нанесение и избегать применения затирочных смесей контрастных и очень тёмных цветов.

Убедитесь, что клей или раствор, использованный при укладке плитки, полностью затвердел и высох. Швы должны быть очищены от пыли и освобождены минимум на 2/3 высоты плитки. Следы клея или раствора, оставшегося в швах, необходимо удалить. При работе с пористыми поверхностями, а также в условиях жаркого климата, необходимо увлажнить швы с помощью пропитанной водой губки.

### Соотношение разведения

#### Компонент А (паста)

100 частей веса

#### Компонент В (катализатор)

7,2 части веса

Оба компонента расфасованы в необходимой пропорции.

### Приготовление раствора

Вылить компонент В (катализатор) в компонент А (пасту). Рекомендуется влить весь катализатор, очищая стальным шпателем клей с краёв и дна ёмкости. Тщательно перемешать смесь электродрелью со специальной насадкой до получения однородной массы без комочеков. Не рекомендуется перемешивать клей вручную. Компоненты расфасованы в необходимых количествах, что исключает любые ошибки при смешивании.



## Затирка швов

Заполните швы готовым раствором EPOXYSTUK X90, распределяя его специальным резиновым шпателем. При работе с большими площадями используйте электрическую монощётку, оборудованную специальной прорезиненной анти-абразивной насадкой-шпателем. Излишки материала удаляются тем же шпателем. На время работы и твердения продукта в значительной степени влияет внешняя температура воздуха. Оптимальная температура нанесения составляет от +18°C до +23°C. В таких условиях продукт представляет собой легко наносимую мягкую пасту с временем жизни около 45 минут. Хождение по обработанной поверхности допускается через 24 часа.

При температуре воздуха +15°C хождение по поверхности допускается через 3 дня. Эксплуатацию поверхности, подверженной химическому воздействию, можно начинать через 5 дней при температуре +23°C и через 10 дней – при температуре +15°C. При температуре от +8°C до +12°C продукт становится вязким и трудно наносится. Время высыхания так же значительно увеличивается. Не рекомендуется разбавлять продукт водой или растворителями для облегчения его нанесения. В условиях высоких температур распределять продукт по поверхности как можно быстрее, чтобы дополнительно не снизить его рабочее время из-за тепловой реакции, происходящей в расфасовке. Это особенно актуально для расфасовки 10 кг.

## Очистка и отделка

Очистку поверхности необходимо производить, пока EPOXYSTUK X90, не высох, и, в любом случае, как можно раньше, следя за тем, чтобы материал не вымывался из швов и не оставляя разводов на поверхности. Очистку можно производить как ручным способом, так и с помощью специальной электрической монощётки с войлочной насадкой.

### Ручной способ

Увлажнить обработанную поверхность чистой водой. Сначала очистить поверхность шпателем с насадкой из белого войлока круговыми движениями как по, так и против часовой стрелки, затирая при этом края швов и одновременно удаляя излишки продукта с облицованной поверхности. Затем протереть поверхность ещё раз губкой из жёсткой целлюлозы до получения гладкой закрытой поверхности, удаляя полностью продукт с поверхности, не вымывая его из швов и убирая остатки воды. Для облегчения очистки рекомендуется использовать два полных ведра с водой, одно для ополаскивания войлока и губки и сбора грязной воды, а второе – с чистой водой для конечной уборки поверхности. Войлок и губка заменяются по мере их загрязнения.

### Очистка монощёткой

После удаления излишков продукта обильно смочить поверхность чистой водой. Начать очистку монощёткой со сменным войлочным диском. Удалить с поверхности образовавшуюся из воды и затирки эмульсию с помощью резинового скребка. Войлочный диск менять по мере загрязнения.

## Рекомендации

- Наносите продукт при температуре внешней среды от +18°C до +23°C
- **EPOXYSTUK X90** белого цвета со временем несколько меняет оттенок и становится ближе к цвету слоновой кости.
- Своевременно производите удаление излишков **EPOXYSTUK X90** с поверхности, так как после высыхания его можно удалить только механическим способом с большим риском для конечного результата работы.
- Не использовать **EPOXYSTUK X90** для работы с плиткой «котто тоскано».
- Для неглазурованного клинкера можно использовать затирку только цвета багамбаж или нейтральную.
- **EPOXYSTUK X90** не может использоваться для затирки швов в резервуарах с химическими веществами и составами, контакт с которыми допустим непродолжительное время.
- Не использовать **EPOXYSTUK X90** для обработки поверхностей, подверженных воздействию олеиновых кислот, например: маслодельные заводы, колбасные фабрики.
- Не добавлять в **EPOXYSTUK X90** воду и растворители.
- Не использовать **EPOXYSTUK X90** в целях, не предусмотренных в настоящей технической инструкции.

## Внимание!

### Компонент А:

Вызывает раздражение глаз, кожи. Избегать попадания на кожу. При попадании в глаза немедленно промыть их проточной водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При работе использовать перчатки и защищать глаза/лицо.

### Компонент В:

Коррозийный. норма Может вызвать раздражение при попадании на кожу. Избегать попадания на кожу. При попадании в глаза немедленно промыть их проточной водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При работе использовать перчатки и защищать глаза/лицо.

## Цветовая гамма

 Bianco C.00

 Grigio Ferro C.15

 Grigio Perla C.30

 Bahama Beige C.60

Региональный представитель

## Техническая информация

Внешний вид	Компонент А: густая паста Компонент В: густая жидкость		
Классификация по EN 12004	R2T-Реактивный клеевой состав для укладки всех видов плитки		
Классификация по EN 13888	RG-Реактивная затирочная смесь для заполнения межплиточных швов		
Время начала затирки	Напольная облицовка на клей стандартного схватывания: через 24 часа Напольная облицовка на клей быстрого схватывания: через 4 часа Настенная облицовка на клей стандартного схватывания: через 6-8 часов Настенная облицовка на клей быстрого схватывания: через 4 часа Настенная облицовка на раствор: через 2-3 дня		
Пропорции разведения	Компонент А: 100 частей веса Компонент В: 7,2 частей веса Оба компонента расфасованы в необходимой пропорции		
Консистенция	пастообразная		
Удельный вес раствора	1,55 кг / литр		
Срок жизни продукта	Около 45 минут при t +23°C		
Допустимая рабочая температура	От +12°C до +30°C		
Рекомендуемая рабочая температура	От +18°C до +23°C		
Начало хождения	Через 24 часа при t +23°C		
Начало эксплуатации	Через 5 дней при t +23°C		
Ширина шва	От 3 до 10 мм		
Расход	Формат плитки (см)	Ширина шва (мм)	Расход (кг/м <sup>2</sup> )
клинкер			1,16-1,86-2,33
12x24x1,2	5 – 8 – 10		0,74-1,19-1,49
25x25x1,2			
10x10x0,6	3 – 4 – 6		0,56-0,74-1,12
15x15x0,6			0,37-0,50-0,74
15x20x0,6	3 – 4 – 6 – 8		0,33-0,43-0,65-0,87
25x25x1,2			0,45-0,60-0,89-1,19
25x33x0,8	4 – 8 – 10		0,35-0,70-0,87
33x33x1			0,38-0,75-0,94
30x45x1	4 – 10		0,34-0,86
45x45x1,2			0,33-0,83
50x50x1,2	6 – 10		0,45-0,74
60x60x1,2			0,37-0,62
Устойчивость к истиранию EN 12808-2	< 250 мм <sup>3</sup>		
Механическая устойчивость к изгибу через 28 дней в стандартных условиях EN 12808-3	> 30 Н/мм <sup>2</sup>		
Механическая устойчивость к сжатию через 28 дней в стандартных условиях EN 12808-3	> 45 Н/мм <sup>2</sup>		
Усадка EN 12808-4	< 1,5 мм/м <sup>2</sup>		
Водопоглощение через 4 часа EN 12808-5	< 0,1 г		
Температура эксплуатации	От -20°C до +100°C		
Срок и условия хранения	24 месяца в оригинальной упаковке в сухом месте при температуре не ниже +5°C. Не допускать замерзания.		

Вышеуказанные рекомендации верны при t° +23°C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время схватывания и высыхания **EPOXYSTUK X90** может измениться.

## Упаковка

Пластиковое ведро 5 кг      Стандартный поддон 450 кг

Пластиковое ведро 10 кг      Стандартный поддон 640 кг

Компания сохраняет за собой право вносить в данное техническое описание изменения, связанные с совершенствованием технологий. С выпуском настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

Изготовитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией. Работы необходимо выполнять в соответствии со строительными нормами и правилами (СНИП). Инструкция не заменяет профессиональной подготовки исполнителя. В каждом конкретном случае применения, имеющего отклонения от инструкции, требуется опытная проверка, т.к. вне влияния производителя остаётся ряд факторов, особенно, если используются материалы других фирм. Инструкция производителя носит рекомендательный характер и не может являться основанием для предъявления претензий имущественного характера. Если у Вас возникнет необходимость в консультации относительно применения продукции **LITOKOL**, обращайтесь в сервисную техническую службу **LITOKOL**.

Произведено в РФ на дочернем предприятии LITOKOL S.p.A. (Италия)

ООО "ЛИТОКОЛ"

111250 Москва, пр-д Завода "Серп и Молот"

д.б. стр.1,8 эт.

тел. +7 (495) 775-6040, факс +7 (495) 780-3525

e-mail: litokol@litokol.ru

www.litokol.ru

® — Зарегистрированная торговая марка

строительные смеси с 1968 г.

**LITOKOL**  
 ИСКУССТВО УКЛАДКИ ПЛИТКИ И КАМНЯ