



**weber.vetonit facade grey**

**штукатурка цементная суперпластичная**

- Суперпрочная
- Влагостойкая
- Паропроницаемая



**НАЗНАЧЕНИЕ**

- Базовое выравнивание стен и потолков в сухих, влажных и мокрых помещениях (в том числе ванных комнатах и подвалах) перед облицовкой плиткой и природным камнем, нанесением декоративной штукатурки и финишным шпаклеванием.
- Выравнивание наружных поверхностей зданий при проведении строительных и ремонтных работ фасадов.

8 800 333 2011

SGWeberVetonitRUS

www.weber-vetonit.ru

Приложение Weber-Vetonit для IOS и Android



\* Забота – наша работа



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Связующее	цемент
Заполнитель	песок
Влагостойкость	высокая
Максимальная фракция	1,2 мм
Рекомендуемая толщина нанесения	5-30 мм (локально до 50)
Расход воды, 1 кг	0,15-0,17 л
25 кг	3,75-4,25 л
Расход смеси	1,6-1,8 кг/м <sup>2</sup> /мм
Время использования с момента затворения	2 ч
Время высыхания одного слоя	1-2 суток
Прочность сцепления с бетонным основанием через 28 суток	0,4 МПа
Прочность на сжатие через 28 суток, отн. вл. 50%, +23°C	не менее 8 МПа
Морозостойкость	не менее 75 циклов

Фасовка: бумажные трехслойные мешки со средним слоем из полиэтилена 25 кг.

Хранение: 12 месяцев со дня изготовления, при условии хранения в заводской упаковке в сухом помещении.



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Подходящие основания

Бетон, легкий бетон, керамзитобетонные блоки, кирпич, цементные штукатурки.

### Подготовка основания

Основание должно быть чистым твердым и прочным. Остатки и другие поверхности, не подвергающиеся обработке, должны быть тщательно защищены. Вещества, ослабляющие адгезию, такие как жир, пыль и т.п. должны быть удалены.

### Приготовление смеси

Мешок (25 кг) сухой смеси постепенно высыпать в емкость с 3,75 – 4,25 л воды, одновременно перемешивая. Рекомендуемая температура воды + 20 °С. Смешивание производить при помощи дрели с насадкой в течение 3 – 5 минут. Дать раствору отстояться 10 минут. После этого еще раз перемешать смесь перед использованием. Время использования готовой смеси 2 часа с момента затворения водой.

### Нанесение

Смесь наносить вручную при помощи стального шпателя или напылять механизированным способом. Предыдущий слой штукатурки должен высохнуть перед нанесением последующего слоя.

### Деформационные швы

Необходимо выполнять деформационные швы в слое штукатурки каждые 12-15 м, прорезая весь штукатурный слой до основания. Швы заполняют эластичным материалом для заделки швов.

### Очистка инструмента

Рабочий инструмент и оборудование моют водой сразу после окончания работ.

### Рекомендации

Для повышения износостойкости материала и улучшения адгезии с твердыми основаниями, 10% воды для смешивания рекомендуется заменить составом **weber.vetonit MD16**. Штукатурка **weber.vetonit facade grey** не пригодна для выравнивания полов и для нанесения на материалы на полимерном, органическом и гипсовом связующем, а также на слабые известковые штукатурки и окрашенные поверхности.

### Внимание!

Запрещено использовать на основаниях, прогрунтованных бетонконтактом и другими грунтовками для гипсовых материалов. В сухих условиях для обеспечения затвердевания выровненную поверхность увлажняют водой из распылителя в течение 2-х дней.

### Меры предосторожности

При работе необходимо использовать резиновые перчатки; избегать контакта с кожей и глазами; при попадании в глаза промыть большим количеством воды; беречь от детей.

### Инструкция по утилизации

Сухую смесь и затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать в канализацию. Бумажный мешок утилизировать как обычный мусор.

8 800 333 2011

SGWeberVetonitRUS

[www.weber-vetonit.ru](http://www.weber-vetonit.ru)

Приложение Weber-Vetonit для iOS и Android

**weber**  
SAINT-GOBAIN